

REPARATION EMAIL

Fonctionnalité

Pâte époxy bicomposante destinée à la réparation des micro-fuites et des sanitaires ébréchés ou cassés

- Baignoires, lavabos...
- Convient pour la plupart des matériaux (porcelaine, faïence, émail, métaux, cuivre, PVC, acrylique, matériaux synthétiques).
- Convient pour les surfaces en contact prolongé avec l'eau.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Spécifications
Aspect du produit	Pâte blanche
Aspect final	Blanc brillant stable dans le temps – Peut être coloré avec un colorant universel
Base chimique	Pâte époxy bicomposante avec odeur typique
Densité à 20°C	Résine : 1.17 Durcisseur : 1.52
Durée d'utilisation du mélange	15 min à 20°C
Temps de séchage hors poussière	90 min à 20°C
Temps de séchage complet (résistance maximale du produit)	24h à 20°C
Dureté shore	D = 65/70
Résistance à la température	-30°C à +80°C
Résistance à l'humidité	Bonne
Résistance aux détergents et aux produits ménagers	Bonne

Mise en œuvre

Préparation

- Poncer au papier de verre fin et nettoyer les parties à réparer. Dégraisser si besoin.
- Mélanger en quantité égale la résine et le durcisseur jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
- Le mélange obtenu est utilisable pendant 15 minutes environ.

Mode d'emploi

- Appliquer le produit avec une spatule, lisser et laisser durcir pendant 6 heures sans toucher. Dans le cas d'une partie à coller, assurer un maintien en place avec du ruban adhésif.
- Les caractéristiques maximales seront obtenues après 24 heures.

- Après 6 heures au minimum, effectuer les finitions. Si nécessaire rattraper les inégalités avec un papier abrasif à l'eau (type carrosserie) grain très fin.

Nettoyage du matériel

Acétone ou acétate d'éthyle (avant séchage du produit)

Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur www.geb.fr.

Si le produit est soumis à la réglementation détergence : Liste des composants sur demande à l'adresse reach@geb.fr

Si le produit est soumis à la réglementation biocide ou s'il contient un biocide pour le protéger : Consulter la Fiche de Données Sécurité – Merci de veiller à un usage responsable des produits employés.

Stockage

Stocker à une température comprise entre +5°C et +40°C.

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Tri des emballages et déchets

Se référer aux indications mentionnées sur l'emballage du produit et aux règles locales applicables.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr>, que vous êtes en possession de la dernière version.