

GRAISSE GRAPHITEE

Fonctionnalité

Produit à base de graisses spéciales et de graphite en paillettes permettant une lubrification sèche jusqu'à 500°C (assurée par le graphite).

- Lubrification et étanchéité des systèmes soumis à de hautes températures ou à de très fortes charges.
- Lubrification de vannes de vapeur et fluides thermiques, engrenages, pignons, vis sans fin, lames de ressorts, ...
- Protection contre la corrosion et le grippage d'assemblages filetés métal sur métal.
- Enduction de joints de bride, pour faciliter le remplacement ultérieur.
- Enduction de garnitures de presse-étoupes.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Spécifications
Couleur	Noire
Densité	1.2
Pénétration au cône	170/240
Point de goutte	+200°C
Tenue à la température	-20°C à +160°C. Au-delà la graisse est chassée et la lubrification est assurée par le graphite jusqu'à +500°C
Adhérence	Très bonne adhérence sur métaux
Solubilité	Insoluble dans l'eau même chaude
Autre	Evite la soudure métal/métal Protection anti-corrosion pour des équipements travaillant dans des conditions sévères d'utilisation (humidité, ...)

Mise en œuvre

Préparation

- Nettoyer et dégraisser les supports.

Mode d'emploi

- Appliquer la graisse.

Nettoyage du matériel

Dégraissant solvanté ou aqueux, white spirit, acétone, ...

Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur www.geb.fr .

Si le produit est soumis à la réglementation détergence : Liste des composants sur demande à l'adresse reach@geb.fr

Si le produit est soumis à la réglementation biocide ou s'il contient un biocide pour le protéger : Consulter la Fiche de Données Sécurité – Merci de veiller à un usage responsable des produits employés.

Stockage

Stocker à une température comprise entre -5°C et +40°C.

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Tri des emballages et déchets

Se référer aux indications mentionnées sur l'emballage du produit et aux règles locales applicables.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr>, que vous êtes en possession de la dernière version.