

DILUJOINT

Fonctionnalité

Gel permettant d'éliminer efficacement les résidus de mastics silicones réticulés de type joint sanitaire (joints de baignoire, lavabos, éviers, WC,...).

- Permet d'enlever facilement les anciens joints (une fois un premier décapage effectué au cutter).
- Elimine les traces de silicone (acétique, alcoxy) sur les surfaces émaillées, les plastiques, le verre, l'inox, l'aluminium, le marbre,...
- Utilisable pour tous types de joints sauf polyuréthane, acrylique et MS polymère.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Spécifications
Aspect	Gel thixotrope
Couleur	Incolore transparent
Odeur	Légère d'hydrocarbure
Densité	0.91
pH	< 2

Mise en œuvre

Préparation

- Les surfaces à traiter doivent être sèches.
- Il est recommandé d'éliminer mécaniquement le maximum de joint au cutter.

Mode d'emploi

- Le tube est muni d'un bouchon BSE (bouchon sécurité enfant) : appuyer et tourner simultanément pour ouvrir. Retourner le bouchon pour percer l'opercule.
- Appliquer le gel de façon à ce que les résidus de l'ancien joint soient complètement recouvert de produit.
- Laisser agir 30 minutes minimum. En fonction de l'épaisseur des résidus de joint, il est possible de laisser agir le produit plus longtemps dans la limite de 12h ou bien de renouveler l'opération.
- Enlever les résidus et les restes de joint ramollis à l'aide d'un chiffon sec ou d'une raclette.
- Une fois le support décapé, nettoyer à l'eau savonneuse, rincer et bien sécher. Ensuite le nouveau joint silicone peut être posé.

S'il reste du produit mal nettoyé, il y a un risque que celui-ci attaque le nouveau joint silicone.

Consommation

Un tube de 125ml permet de retirer environ 4,9m de joint soit la taille standard d'une baignoire (180 cm x 80 cm, soit 3 côtés) et d'un bac à douche (70 cm x 70 cm, 2 côtés)

Nettoyage du matériel

A l'eau savonneuse

Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur www.geb.fr .

Si le produit est soumis à la réglementation détergence : Liste des composants sur demande à l'adresse reach@geb.fr

Si le produit est soumis à la réglementation biocide ou s'il contient un biocide pour le protéger : Consulter la Fiche de Données Sécurité – Merci de veiller à un usage responsable des produits employés.

Observations

Attention : nous conseillons de ne pas laisser agir le produit plus d'une nuit au risque de détériorer les supports.

Il est préférable de faire un essai préalable sur les supports tels que le bois brut, les supports peints et/ou vernis, les pierres poreuses et l'acier : il est possible que le produit laisse des traces irréversibles sur ces supports.

Stockage

Stocker à une température comprise entre +5°C et +30°C.

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Tri des emballages et déchets

Se référer aux indications mentionnées sur l'emballage du produit et aux règles locales applicables.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr>, que vous êtes en possession de la dernière version.